



Лак Clear 7000 AS

Очевидный выбор для оптимальной
защиты от царапин и воздействия
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ



Лак Clear 7000 AS

Очевидный выбор для оптимальной защиты от царапин и воздействия химических веществ

Dynacoat Clear 7000 AS – отличается высокой стойкостью к образованию царапин и воздействию химических веществ, обладая при этом великолепным уровнем блеска.

Гарантированная надежность

При разработке этого двухкомпонентного лака особое внимание уделялось повышению стойкости к образованию царапин и воздействию химических веществ, например, моющих средств, а также противодействию вредному влиянию окружающей среды.

Простая пропорция смешивания и гибкие условия для маляра


Как и все лаки Dynacoat, Clear 7000 AS обладает простой и привычной пропорцией разведения – 2:1:10%. Маляр сам выбирает разбавитель из ассортимента Dynacoat, который подходит для условий нанесения. Так, разбавитель Thinner Fast гарантирует отличные свойства продукта при низкой температуре, а Thinner Slow – дает великолепный результат в жарком климате.

Легкое нанесение, прочное покрытие

Малярам понравится работать с Clear 7000 AS, ведь этот лак легко наносится и полируется, образуя прочное глянцевое покрытие высокого качества, которое, вне всяких сомнений, понравится клиенту.

Свойства	Преимущества
Очень твердое и прочное покрытие	• Надежное и долговечное финишное покрытие
Стойкость к образованию царапин/химическим веществам	• Стойкость к образованию царапин, воздействию химических веществ, в т.ч. и мощным средствам
Долговечный блеск	• Отличная защита от погодных условий и ультрафиолета
Отличная растекаемость и внешний вид	• Легкое нанесение – уверенность в работе маляра • Довольные клиенты и повторные заказы
Легкость полировки	• Экономия времени и усилий, означающая экономию затрат
Гибкость технологии за счет использования разных разбавителей Dynacoat	• Отличный результат, независимо от условий окружающей среды


Лак отличается хорошими свойствами при нанесении и в равной степени подходит как для ремонта панели, так и для полной перекраски кузова. Выбирая Clear 7000 AS, можно быть полностью уверенным в конечном результате: блестящий внешний вид и долговечная прочность.




2:1 +10%
- Clear 7000 AS
- Clear 7000 AS Hardener
- разбавитель




1




2x1 слой



(верхний бачок)
1,2–1,4 мм
2,0–2,5 бар



Между слоями
8-15 мин. при 20°C
Перед сушкой
8-10 мин. при 20 °C



16 ч. при 20°C
45 мин. при 60°C

